

12 ปูนฉาบละเอียด

ฉาบเรียบ เนียนสวย ได้ตัวใจ

ปูนฉาบละเอียด อินทรีมอร์ตาร์ 12

คือ ปูนสำเร็จรูปที่มีส่วนผสมของปูนซีเมนต์ หินบดคัดคุณภาพ ที่มีขนาดละเอียดพิเศษ และสารเคมีเพิ่มคุณสมบัติฉาบ ทำให้ปูนฉาบลื่น บ่ม เหนียว มีการยึดเกาะผนังอิฐที่ดี ลดการแตกร้าว ได้ผนังที่เรียบเนียน ยิ่งขึ้น



ลักษณะการใช้งาน

ออกแบบเฉพาะสำหรับงานฉาบผนังที่ก่อด้วยอิฐโมดูลและคอนกรีตบล็อก สามารถฉาบผนังได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร ที่เน้นความเรียบเนียนเป็นพิเศษ

ข้อแนะนำ

- ควรใช้ปูนที่ผสมแล้วให้หมดภายใน 2 ชั่วโมง
- ควรบ่มน้ำหลังจากผนังแห้งแล้วอย่างน้อย 3 วัน
- ควรกองเก็บในที่แห้งและปราศจากความชื้น
- สามารถกองเก็บปูนอินทรีมอร์ตาร์ 12 ได้ประมาณ 2 เดือน

ขั้นตอนการทํางาน

ปูนฉาบละเอียด อินทรีมอร์ตาร์ 12 ช่วยลดขั้นตอนการเตรียมวัสดุ ลดการทำงานที่ยุ่งยากแบบเดิม ให้ง่าย สะดวก รวดเร็วยิ่งขึ้น และเพิ่มประสิทธิภาพที่เหนือกว่า

1. ทำความสะอาดผนังที่ต้องการฉาบให้สะอาด
2. ฉีดน้ำลงบนผนังให้ชุ่มพอประมาณ
3. ผสมปูนฉาบละเอียด อินทรีมอร์ตาร์ 12 กับน้ำสะอาดตามปริมาณที่แนะนำให้เข้ากัน
4. ฉาบผนังตามขั้นตอนการฉาบอิฐทั่วไป โดยฉาบให้มีความหนา 1.0 - 1.5 เซนติเมตร
5. บ่มน้ำหลังจากผนังแห้งแล้วอย่างน้อย 3 วัน

ค่ากำลังรับแรงแ

- 28 วัน > MPa

ข้อมูลทางเทคนิค

การผสม	1 ถูง ต่อ น้ำ 11 - 14 ลิตร
พื้นที่ฉาบ	2.5 - 2.8 ตารางเมตร / ถูง ที่ความหนา 1 เซนติเมตร
น้ำหนักบรรจุ	50 กิโลกรัม / ถูง