

อินทรีซูเปอร์

สำหรับงานก่อ ฉาบ เท ที่ต้องการความคุ้มค่าพิเศษ

อินทรีซูเปอร์...สูตรใหม่ถูกพัฒนาให้เนื้อปูนเข้มข้นมากขึ้น ฉาบลื่นและเหนียวแน่นกว่าเดิม พิสูจน์โดยช่างฉาบมืออาชีพแล้วว่า ใช้ผสมและฉาบได้เท่ากับปูนซีเมนต์ผสมขนาด 50 กิโลกรัมทั่วไป

- เพิ่มความคุ้มค่า
- ผนวกลาสติกกันชื้นคุณภาพสุรริทศาความสดของปูน



คุณสมบัติ

ปูนซีเมนต์ผสม อินทรีซูเปอร์ สูตรเข้มข้น ผลิตภัณฑ์คุณภาพตามมาตรฐาน มอก.80-2550 ได้รับการพัฒนาคิดค้นเป็นพิเศษ จนได้สูตรเข้มข้น ทำให้เนื้อปูนมีคุณภาพสูง เหมาะสำหรับงานก่ออิฐฉาบปูน งานคอนกรีตขนาดเล็ก เช่น เสา คาน หรือพื้นขนาดเล็ก ตลอดจนชิ้นส่วนคอนกรีตหล่อสำเร็จขนาดเล็ก เช่น เสารั้วขนาดเล็ก บล็อก ทางเท้า ฝารางระบายน้ำ เป็นต้น

วิธีการผสมปูน

ผสมปูนอินทรีซูเปอร์ ทราย หิน และน้ำสะอาดตามสัดส่วนดังนี้

| ประเภทงาน | อัตราส่วนผสม (โดยปริมาตร) | | | |
|------------------|---------------------------|------|-----|-----|
| | อินทรีซูเปอร์ | ทราย | หิน | น้ำ |
| งานคอนกรีตทั่วไป | 1 | 2 | 4 | 1 |
| งานก่อผนัง | 1 | 3 | - | 1 |
| งานฉาบชั้นใน | 1 | 2.5 | - | 1 |
| งานฉาบชั้นนอก | 1 | 3 | - | 1 |

หมายเหตุ ใช้ทรายหยาบสำหรับงานคอนกรีตและงานก่อ ใช้ทรายละเอียดสำหรับงานฉาบ

ข้อแนะนำ

- ทราย หิน และน้ำที่ใช้ผสมต้องสะอาด
- ใช้ฉาบได้ทั้งอิฐมอญ และคอนกรีตบล็อก ส่วนงานฉาบผิวคอนกรีต จำเป็นต้องมีการสลัดดอกก่อนทำการฉาบ
- ทำความสะอาดผนังและและรดน้ำให้ชุ่มก่อนฉาบ เพื่อให้ปูนฉาบยึดเกาะผนังดีขึ้นและเพื่อป้องกันการแตกร้าวเนื่องจากผนังที่แห้งจะดูดน้ำจากปูนฉาบ
- ระวังอย่าให้ผนังฉาบโดนแดดโดยตรง เพื่อลดการแตกร้าวเนื่องจากอุณหภูมิและการสูญเสียน้ำเร็วเกินไป
- ควรเก็บกองปูนไว้ในที่ร่มแห้งและปราศจากความชื้น
- อายุการเก็บไม่ควรเกิน 2 เดือน ปูนที่เปิดถุงแล้วควรใช้ให้หมดภายใน 1-2 วัน

ข้อมูลทางเทคนิค

น้ำหนักบรรจุ

40 กิโลกรัม / ถุง

| เกณฑ์กำหนดคุณสมบัติทางกายภาพ | มอก. 80-2550 | อินทรีซูเปอร์ พลัส |
|---|------------------|--------------------|
| 1. ความละเอียด (Blaine Air Permeability) (ตารางเมตร / กิโลกรัม) | ไม่น้อยกว่า 320 | 582 |
| 2. ระยะเวลาการก่อตัว (Vicat Method) ระยะเวลาก่อตัวเริ่มต้น (นาที) | ไม่น้อยกว่า 45 | 89 |
| ระยะเวลาก่อตัวสุดท้าย (นาที) | - | 186 |
| 3. กำลังอัดของมอร์ตาร์ 1 วัน (MPa) | - | 7.8 |
| 3 วัน (MPa) | ไม่น้อยกว่า 6.9 | 14.3 |
| 7 วัน (MPa) | ไม่น้อยกว่า 11.8 | 17.2 |