

21 ปูนก่อทั่วไป

ก่อแน่น แกร่งทน ได้ดีจริง

ปูนก่อทั่วไป อินทรีมอร์ตาร์ 21

คือ ปูนสำเร็จรูปที่มีส่วนผสมของปูนซีเมนต์ หินบดคัดคุณภาพ ที่มีขนาดละเอียดเหมาะสม และสารเคมีเพิ่มคุณสมบัติงานก่อ ทำให้ปูนก่อเหนียว มีการยึดเกาะอิฐที่ดี นุ่ม เบามือ มีระยะแห้งตัวที่พอเหมาะ จัดแนวก่อได้ง่าย ได้ผนังที่แข็งแรง ทนทาน



ลักษณะการใช้งาน

ออกแบบเฉพาะสำหรับงานก่อผนังที่ก่อด้วยอิฐมอญและคอนกรีตบล็อก ใช้ก่อได้ทั้งผนังภายในและภายนอกอาคาร

ข้อแนะนำ

- ควรใช้ปูนที่ผสมแล้วให้หมดภายใน 2 ชั่วโมง
- ควรบ่มน้ำหลังจากผนังแห้งแล้วอย่างน้อย 3 วัน
- สามารถกองเก็บปูนอินทรีมอร์ตาร์ 21 ได้ประมาณ 2 เดือน

ขั้นตอนการทำงาน

ปูนก่อทั่วไป อินทรีมอร์ตาร์ 21 ช่วยลดขั้นตอนการเตรียมวัสดุ ลดการทำงานที่ยุ่งยากแบบเดิม ให้ง่าย สะดวก รวดเร็วยิ่งขึ้น และเพิ่มประสิทธิภาพที่เหนือกว่า

1. ทำความสะอาดก้อนอิฐให้สะอาด ปราศจากฝุ่นละออง และสิ่งสกปรก
2. บ่มน้ำก้อนอิฐมอญหรือคอนกรีตบล็อก โดยรดน้ำให้ชุ่มพอประมาณ
3. ผสมปูนก่อทั่วไป อินทรีมอร์ตาร์ 21 กับน้ำสะอาดตามปริมาณที่แนะนำให้เข้ากัน
4. ก่อผนังตามขั้นตอนการก่ออิฐทั่วไป โดยให้ปูนก่อมีความหนา 1.0 - 1.5 เซนติเมตร
5. บ่มน้ำหลังจากปูนแข็งตัวแล้วอย่างน้อย 3 วัน

ค่ากำลังรับแรง

- 28 วัน > 5.0 MPa

ข้อมูลทางเทคนิค

การผสม	ปูน 1 ถุง ต่อ น้ำ 7 - 9 ลิตร
พื้นที่ก่ออิฐมอญ	1.3 - 1.5 ตารางเมตร / ถุง
พื้นที่ก่ออิฐบล็อก	2.5 - 2.9 ตารางเมตร / ถุง
น้ำหนักบรรจุ	50 กิโลกรัม / ถุง