

23 ปูนก่ออิฐมวลเบา

ก่อแน่น แกร่งทน ได้ตั้งใจ

ปูนก่ออิฐมวลเบา อินทรีมอร์ตาร์ 23

คือ ปูนสำเร็จรูปที่มีส่วนผสมของปูนซีเมนต์ หินบดคัดคุณภาพ ที่มีขนาดละเอียดเหมาะสม และสารเคมีเพิ่มคุณสมบัติโดยเฉพาะ โดยเฉพาะคุณสมบัติความชุ่มน้ำและการยึดเกาะอิฐมวลเบาที่ดี มีระยะแห้งตัวที่พอเหมาะ จัดแนวก่อได้ง่าย ได้ผนังที่แข็งแรง ทนทาน



ลักษณะการใช้งาน

ออกแบบเฉพาะสำหรับงานก่อผนังที่ก่อด้วยอิฐมวลเบา สามารถใช้ก่อได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร

ข้อแนะนำ

- ควรใช้ปูนที่ผสมแล้วให้หมดภายใน 2 ชั่วโมง
- ควรกองเก็บในที่แห้งและปราศจากความชื้น
- สามารถกองเก็บปูนอินทรีมอร์ตาร์ 23 ได้ประมาณ 2 เดือน

ขั้นตอนการทำงาน

ปูนก่ออิฐมวลเบา อินทรีมอร์ตาร์ 23 ช่วยลดขั้นตอนการเตรียมวัสดุ ลดการทำงานที่ยุ่งยากแบบเดิม ให้ง่าย สะดวก รวดเร็วยิ่งขึ้น และเพิ่มประสิทธิภาพที่เหนือกว่า

1. ทำความสะอาดอิฐมวลเบาให้สะอาด ปราศจากฝุ่นละออง และสิ่งสกปรก
2. ป้อน้ำก่อนอิฐมวลเบาโดยรดน้ำให้ชุ่มพอประมาณ
3. ผสมปูนก่ออิฐมวลเบาอินทรีมอร์ตาร์ 23 กับน้ำสะอาดตามปริมาณที่แนะนำให้เข้ากัน
4. ป้อน้ำหลังจากปูนแข็งตัวแล้วอย่างน้อย 3 วัน

ค่ากำลังรับแรง

- 7 วัน > 8 MPa
- 28 วัน > 10 MPa

ข้อมูลทางเทคนิค

การผสม	ปูน 1 ถุง ต่อ น้ำ 14 - 15 ลิตร
พื้นที่ก่ออิฐ	38 - 40 ตารางเมตร / ถุง ที่ความหนา 3 มิลลิเมตร
น้ำหนักบรรจุ	50 กิโลกรัม / ถุง