

53 คอนกรีตแห้ง 280 Ksc

สำหรับงานคอนกรีตที่ต้องการกำลังอัด 280 Ksc

อินทรมอร์ตาร์ 53 คอนกรีตแห้ง 280 Ksc

คือ คอนกรีตแห้งเหมาะสำหรับงานคอนกรีตขนาดเล็ก
เททับหลังเสาเอ็นพื้นปริมระดับและลานจอดรถ ที่ต้องการ
กำลังอัด 280 Ksc ทรงลูกบาศก์



ลักษณะการใช้งาน

- เป็นผลิตภัณฑ์คอนกรีตแห้งผสมสำเร็จ เมื่อผสมน้ำตาม
ข้อกำหนดสามารถใช้งานได้ทันที โดยไม่ต้องผสมส่วน
ผสมอื่น รับกำลังอัดได้ 280 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร
ทรงลูกบาศก์ที่อายุ 28 วัน
- เหมาะสำหรับงานคอนกรีตขนาดเล็ก เททับหลัง เสาเอ็น
พื้นปริมระดับและลานจอดรถ
- วิธีการผสม - ให้ใช้อินทรมอร์ตาร์คอนกรีตแห้ง 1 ถุง
(น้ำหนัก 50 กิโลกรัม) ต่อน้ำ 7 - 9 ลิตร และผสมให้เข้า
เป็นเนื้อเดียวกันแล้วจึงนำไปใช้งานคอนกรีตทั่วไป
- หลังจากคอนกรีตแข็งตัวแล้วควรทำการบ่มคอนกรีตด้วย
น้ำทันที ระยะเวลาการบ่ม ไม่ควรต่ำกว่า 3 วัน

ข้อมูลทางเทคนิค

การผสม	ปูน 1 ถุง ต่อน้ำ 7-9 ลิตร
น้ำหนักบรรจุ	50 กิโลกรัม / ถุง

ตารางคุณสมบัติ

1	Cylinder compressive strength at 28 day, ksc. (ค่ากำลังอัดทรงกระบอกที่อายุ 28 วัน กก. ต่อ ตร.ซม.)	240
2	Cube compressive strength at 28 day, ksc. (ค่ากำลังอัดทรงลูกบาศก์ที่อายุ 28 วัน กก. ต่อ ตร.ซม.)	280
3	ระยะเวลาการก่อตัวโดยประมาณ • Stiffening time (ชั่วโมง) • Initial Setting time (ชั่วโมง) • Final Setting time (ชั่วโมง)	1 - 2 2 - 3 3 - 4