

61 ซีเมนต์ทากันซึม ชนิดยืดหยุ่น 1K

แห้วสนิก นนทาน ปกปิดรอยร้าวแตกร้าว

อินทรีมอร์ตาร์ 61 ซีเมนต์ทากันซึม ชนิดยืดหยุ่น
(ส่วนผสมเดียว) สำหรับกันซึมก่อนปูกระเบื้องห้องน้ำ
ห้องครัว ระเบียง สระว่ายน้ำ วานกันซึมแก๊วค้ำน้ำ
อ่างเก็บน้ำ ชั้นใต้ดิน



ลักษณะการใช้งาน

อินทรีมอร์ตาร์ 61 ซีเมนต์ทากันซึม ชนิดยืดหยุ่น ใช้งานโดยผสมน้ำ และทา ฉาบ หรือลึงบนพื้นผิว ที่ไม่มีการขยับตัวหรือยังมีการขยับตัวเล็กน้อย ช่วยปกปิดรอยแตกร้าวขนาดเล็กเพื่อป้องกันน้ำรั่วซึม เหมาะกับงานก่อนปูกระเบื้องห้องน้ำ ห้องครัว สระว่ายน้ำ ระเบียง งานกันซึมแก๊วค้ำน้ำ อ่างเก็บน้ำ ชั้นใต้ดิน บ่อน้ำบ่อเลี้ยงปลา ปล่องลิฟท์

ข้อแนะนำ

- เก็บผลิตภัณฑ์ในที่ร่ม ห่าง ปราศจากความชื้น และละอองฝน
- สวมถุงมือและหน้ากาก ทุกครั้งในขณะผสมและใช้งาน
- ให้ใช้งานในที่เปิดโล่ง และระบายอากาศได้ดี

ข้อมูลทางเทคนิค

การผสม น้ำหนักบรรจุ ปูน 1 ถูง ต่อ น้ำ 6 ลิตร
20 กิโลกรัม / ถูง

ข้อมูลทางเทคนิค

รายละเอียด	ข้อกำหนด
อัตราส่วนน้ำต่อปริมาณปูนโดยใช้แปรง ซีเมนต์:น้ำ โดยน้ำหนักหรือปริมาตร	ประมาณ 6 ลิตร/ถูง
ปริมาณบรรจุ	20 กิโลกรัม
อัตราการใช้งาน	ประมาณ 2-3 กก./ตร.ม./2ชั้น
ระยะเวลาใช้งานหลังผสม	60 นาที ที่ 25 องศาเซลเซียส
ระยะเวลาการเก็บ ให้กอบเก็บในภาชนะที่ปิดสนิทและในสภาพแวดล้อม ที่แห้งไม่เปียกชื้นหรือโดนละอองน้ำ	12 เดือน